

LUNANUOVA

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА – ЭФФЕКТ РАЗНОЦВЕТНЫХ КРИСТАЛЛОВ

Серия 022

ОПИСАНИЕ

LUNANUOVA - декоративная полупрозрачная отделка, которая создает на поверхности скопления светоотражающих разноцветных кристаллов с приятной на касание слегка шероховатой структурой.

Очень удобная и несложная в использовании отделка позволяет легко декорировать поверхности с максимальной эффективностью.

Предоставляет возможность реализовать множество творческих идей и декоративных эффектов для повышения ценности интерьеров, выполненных как в классическом, так и в современном стиле в зависимости от выбранного цвета и фактуры материала основы: краски для внутренних работ, Rilievo, Marcopolo, Cadogo.

LUNANUOVA не содержит формальдегидов и пластификаторов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
 - Бетонные поверхности.
 - Поверхности из гипса и гипсокартона.
 - Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие.
 - Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
 - Поверхности из дерева, ДСП, фанеры и аналогичных. Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».
- Не наносить на непросохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующее вещество: Акриловые смолы в водной эмульсии
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $0,95 \pm 0,05$ кг/л
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности): риск прилипания пыли в течение 30 минут; поверхность 2 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона:

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
 - При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором 222 код 4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 4810333. При необходимости добавить в материал противогрибковый COMBAT 444 код 4810444.
 - Удалить при помощи щетки или промывания возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и температуры.
 - Устранить при помощи щетки скопления пыли и смога.
- При наличии значительных неровностей поверхности

выровнять дыры, расщелины, трещины и впадины при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным заполняющим составом.

- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

-Нанести один слой настенной акриловой грунтовки на водной основе IDROFIS 4700006 или микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001. На поверхности из гипсокартона нанести пигментную грунтовку PREPARA 4710019

- Нанести слой выбранного материала основы для получения желаемого эффекта.

- Приступить к нанесению LUNANUOVA согласно инструкции по нанесению.

(Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среда и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C

Относительная влажность окружающей среды: <75%

Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: Кисть Spalter, кисть, губка

- Количество слоев: 1 и более в зависимости от желаемого эффекта

- Разведение: водой макс. на 15%.

- Чистка инструментов: после использования сразу же промыть водой.

- Способы нанесения:

- Нанести материал и выполнить эффект при помощи выбранного инструмента.

- Для декорирования при помощи пластикового шпателя рекомендуется сначала нанести материал кистью.

- Приблизительный расход: 12-15 м2л в зависимости от используемого материала основы.

Расход материала значительно зависит от типа желаемого эффекта. При наличии работ большого объема рекомендуется произвести предварительную пробу.

КОЛЕРОВКА

Материал поставится в полупрозрачных базах Argento (серебро) (0070) и Oro (золото) (0190).

В случае использования различных партий колерованного материала советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при усло-

LUNANUOVA

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА – ЭФФЕКТ РАЗНОЦВЕТНЫХ КРИСТАЛЛОВ

Серия 022

вии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Категория A/I: краски с декоративными эффектами (на водной основе): 300 г/л (2007) / 200 г/л(2010)

LUNANUOVA содержит макс.: 200 г/л VOC (летучих органических соединений)

Согласно законодательным нормативам материал не требует информационных этикеток. Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку или этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративная отделка для интерьера - эффект разноцветных кристаллов.

Нанесение материала LUNANUOVA серия 022 на подготовленные поверхности в количестве, определяемом впитываемостью поверхности и желаемым эстетическим эффектом.

Доставка и нанесение материала € за кв.м.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle nostre conoscenze tecniche; tuttavia non è possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo diretto. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del materiale in ogni caso particolare. Questo descritto tecnico annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti. Per qualsiasi altra informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico di COLORIFICIO SAN MARCO al telefono: +39 041 4569322.